



BRIOFIX

IMPRESSION FIXANTE SEMI PIGMENTÉE À BASE DE COPOLYMÈRES ACRYLIQUES EN PHASE SOLVANT

- Maçonneries extérieures. Neuf ou rénovation
- Impression des fonds de type béton, ciment, enduit de liant hydraulique. Couche de fond des peintures pliolites ou acryliques et des systèmes semi épais

CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I
CLASSE 7b1

QUALITÉS DOMINANTES

- Pénètre et fixe les fonds
- Régule les supports absorbants ou légèrement farinants
- Excellente adhérence
- Microporosité
- Contient un agent fongicide de protection du film



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat
Teintes	Blanc et Pastel
Masse volumique	1,27 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	35 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	58 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	5 à 10 m ² /l
Matériel d'application	Brosse, manchon façade polyamide méché 18 à 20 mm sur structuré
Séchage à 20°	Hors pluie : 30 minutes Recouvrable après 24 heures. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
Dilution	White-spirit, prêt à l'emploi. Dilution jusqu'à 10 % avec du white spirit selon la nature du support.
Nettoyage des outils	White-spirit

SUPPORTS

Enduits de liants hydrauliques, ciment, béton de granulats courants, neufs ou anciens, nus ou recouverts d'anciennes peintures, briques de parement, panneaux de fibres-ciment.

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture**.

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Éliminer les anciennes peintures mal adhérentes, les pulvérulences par grattage brossage, les résidus de décapage chimique, par lavage haute-pression.

Décontaminer les surfaces polluées par traitement fongicide algicide.

Ragréage ou surfacage à l'aide d'enduit extérieur si besoin.

Sur fonds bruts ou absorbants appliquer 1 couche de BRIOFIX, dilution jusqu'à 10 % de white-spirit selon absorption du support puis 2 couches de finition souhaitée.

BRIOFIX s'applique en 1 couche uniforme et peut être recouvrable par tous types de finition en ravalement hormis les finitions au silicate de potassium à moins de 5 % d'organique.

Possibilité de teinter BRIOFIX en pastel dans la tonalité de la finition.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer sur anciens revêtements (RPE, RSE, peinture silicate ou revêtement d'imperméabilité).

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com
Conditionnement	12,5 l - 2,5 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/h) : 750 g/l Ce produit contient maximum 560 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.