



BRIOPORE SATIN

PEINTURE LAQUE ALKYDE SATINÉE POUR LA PROTECTION DES BOISERIES

- Travaux neufs ou en rénovation
- Protection et décoration des menuiseries bois



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I
CLASSE 4a

QUALITÉS DOMINANTES



- Grande facilité d'application
- Protection durable du support
- Bonne pénétration
- Forte adhérence
- Film souple à coeur et résistant en surface
- Excellent rendu
- Odeur faible
- Contient un agent fongicide
- Microporeuse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Film satiné tendu
Mesure de brillance	35/45 à 60° après 24h et 30 à 60° après 15 jours
Teintes	Blanc et bases à teinter (30 000 teintes disponibles).
Masse volumique	1,37 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	61 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	78 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	11 à 13 m ² /l
Matériel d'application	Brosse - Rouleau (laqueur polyester tissé 4/6 mm ou polyamide fil continu 8- 9 mm) - Pistolet
Séchage à 20°	Séchage hors poussière : 4 h. Sec 8 h. Recouvrable 24 h. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
Entretien	Lavable et lessivable classe 1 selon le test à l'abrasion humide. Norme NF EN ISO 11998.
Dilution	Prêt à l'emploi en finition. En couche d'impression ou application au pistolet de 10 à 15 % de white spirit
Nettoyage des outils	White-spirit

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
524 avenue de la pompignane - 34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23
Email: contact@habitationbatiment.com

EDITION SEPTEMBRE 2024
Annule et remplace les précédentes.

BRIOPORE SATIN

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

SUPPORTS

Intérieur et extérieur sur bois et dérivés du bois. Anciennes peintures bien adhérentes et préparées.

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Bois neufs et dérivés : ponçage, époussetage, grattage des poches de résine des bois résineux à l'aide d'un produit adapté.

1 couche de BRIOPORE SATIN diluée 10 % de white-spirit en impression et 2 couches de BRIOPORE SATIN sans dilution.

Anciennes lasures ou peinture en bon état lessivage, ponçage, époussetage, 2 couches de BRIOPORE SATIN sans dilution.

Anciennes peintures ou lasures mal adhérentes ponçage à blanc ou ponçage total, époussetage.

1 couche de BRIOPORE SATIN diluée 10 % de white-spirit en impression et 2 couches de BRIOPORE SATIN sans dilution.

Bois neufs contenant des antioxydants (Iroko, padouk) appliquer un produit adapté (produit de boiserie acrylique).

Bois résineux (Mélèze, Pin) gratter les poches de résines et nettoyer à l'aide d'un produit adapté puis appliquer 1 couche de BRIOPORE SATIN diluée 10 % de white-spirit en impression et 2 couches de BRIOPORE sans dilution.

Bois neufs à constituants gras (doussié, merbau, teck) brossage, ponçage, époussetage, dégraissage.

puis 1 couche de BRIOPORE SATIN diluée 10 % de white-spirit en impression et 2 couches de BRIOPORE SATIN sans dilution.

Bois neuf acide (Red Cedar) brossage, ponçage, époussetage,

puis 1 couche d'impression BRIOPORE SATIN diluée à 15% de white-spirit.

2 couches intermédiaire BRIOPORE SATIN diluée à 3 % de white-spirit et 1 dernière couche sans dilution.

BRIOPORE SATIN s'applique en 2 ou 3 couches selon les cas.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

PRÉCAUTIONS

En extérieur, les teintes qui ont un coefficient d'absorption solaire >0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35%) sont déconseillées sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com
Conditionnement	12,5 l - 2,5 l - 0,75
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/d) : 300 g/l Ce produit contient maximum 300 g/l COV

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
524 avenue de la pompignane - 34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23
Email: contact@habitationbatiment.com

EDITION SEPTEMBRE 2024
Annule et remplace les précédentes.

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.