



BRIOPRIM

**IMPRESSION NOURRISSANTE SPÉCIALE
FOND ABSORBANT À BASE DE RÉSINES ALKYDES
EN PHASE SOLVANT**

- Travaux neuf ou rénovation
- Fonds courants du bâtiment (hors métaux) : murs, plafonds, menuiseries bois



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I
CLASSE 4a

QUALITÉS DOMINANTES



MAT VELOUTÉ

- Bon pouvoir couvrant
- Riche en liant, renforce et nourrit le support
- Régule l'absorption des fonds
- Facilite le recouvrement des finitions
- Poché arrondi permettant une belle finition
- Odeur faible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat velouté, poché arrondi plat
Teintes	Blanc et pastel
Masse volumique	1,64 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	56 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	79 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	10 à 12 m ² /l
Matériel d'application	Brosse, manchon polyamide fil continu 9 mm en mural Pour un grain plus serré sur menuiserie : Manchon laqueur polyester 4/6 mm Pistolet airless : buse 17 à 19 : 2 % de white spirit
Séchage à 20°	Sec au toucher : 2 à 4 heures Recouvrable après 24 heures. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
Dilution	De 0 % à 2 % de white-spirit. Pistolet airless jusqu'à 2 % de white-spirit
Nettoyage des outils	White-spirit

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
524 avenue de la pompignane - 34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23
Email: contact@habitationbatiment.com

EDITION SEPTEMBRE 2024
Annule et remplace les précédentes.

SUPPORTS

Fonds courants intérieurs (enduits, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, boiserie intérieure, briques ou anciennes peintures adhérentes), **enduits ciment et bétons intérieurs (pH<9)**.

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture**.

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

Sur fonds bruts ou absorbants appliquer BRIOPRIM jusqu'à 3 % selon porosité du support.

Sur anciennes peintures poncer légèrement, épousseter et appliquer BRIOPRIM sans dilution.

Sur boiserie non peintes égrener, épousseter et appliquer 1 couche de BRIOPRIM dilué jusqu'à 3 % selon la porosité du support.

BRIOPRIM s'applique en 1 couche (adapter la dilution suivant l'absorption du support 3 % maxi).

Recouvrable par enduit (si révision), colle acrylique (tapisserie, revêtement), ou peinture de finition.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer sur anciennes peintures ou enduits fragile de faible adhérence .

Ne pas appliquer sur des bois à constituant anti-oxydant (iroko, padouk).

Ne pas recouvrir par des peintures époxy, polyuréthane, caoutchouc chloré.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com
Conditionnement	12,5 l - 2,5 l - 0,75 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/g) : 350 g/l Ce produit contient maximum 350 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.