



BRIOSATIN

PEINTURE LAQUE GLYCÉROPH TALIQUE SATINÉE

- Menuiseries bois ou métalliques intérieures
- Protection et décoration des supports bois et métaux sur primaire adapté



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I
CLASSE 4a

QUALITÉS DOMINANTES



- Grande facilité d'application
- Bon enrobage des arêtes
- Ne coule pas
- Bel aspect tendu
- Opacifiante
- Microporeuse
- Résistance au nettoyage
- Odeur faible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Satiné, film tendu
Mesure de brillance	25 à 60°
Teintes	Blanc et bases à teinter (30 000 teintes disponibles)
Masse volumique	1,53 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	63 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	81 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	13 à 16 m ² /l
Matériel d'application	Brosse - rouleau (laqueur polyester tissé 4/6 mm ou polyamide fil continu 8-9 mm) - pistolet
Séchage à 20°	Sec au toucher : 5 à 7 heures Recouvrable après 24 heures. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
Entretien	Lavable et lessivable classe 1 selon le test à l'abrasion humide. Norme NF EN ISO 11998
Dilution	Néant, prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	White-spirit

SUPPORTS

Menuiseries intérieures bois ou métalliques préparées, anciennes peintures préparées.

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage, époussetage des anciennes peintures satinées ou brillantes.

Sur les métaux après élimination de la rouille et dégraissage, appliquer un primaire adapté tel que BRIOPRIMER 380 ou BRIOTECH et 2 couches de BRIOSATIN sans dilution.

Sur anciennes peintures adhérentes en bon état,

lessiver, poncer légèrement pour mater la brillance si besoin puis puis appliquer directement 2 couches de BRIOSATIN.

Sur fonds bruts ou absorbants, application d'une couche de BRIOPRIM ou BRIOPRIMER 380 et 2 couches de BRIOSATIN sans dilution.

Bois et dérivés poncer, épousseter puis appliquer une couche d'un primaire adapté tel que BRIOTECH (ou HALOTECH si bois non tannique) et 2 couches de BRIOSATIN sans dilution.

Sur supports durs ou fermés (pvc, anciens plastiques durs, vernis...) appliquer après ponçage une couche d'un primaire adapté tel que HALOTECH et 2 couches de BRIOSATIN sans dilution.

BRIOSATIN s'applique en 2 couches (adapter la dilution suivant la porosité du support).

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

PRÉCAUTIONS

Ne pas utiliser sur des bois exsudant des résines anti siccatives (doussié, iroko, padouk...).

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com
Conditionnement	12,5 l - 2,5 l - 0,75 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/d) : 300 g/l Ce produit contient maximum 300 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.