



# HALOLYS MAT

## PEINTURE ACRYLIQUE ET POLYSILOXANE D'ASPECT MAT PROFOND

- Travaux soignés neuf ou rénovation
- Décoration des plafonds, murs, maçonneries intérieures



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

### CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I  
CLASSE 7b2

## QUALITÉS DOMINANTES



- Confort d'application
- Temps de reprise important
- Limite les risques de reprises sur les grandes surfaces exposées aux lumières rasantes
- Excellente opacité
- Grande blancheur
- Mat profond
- Séchage rapide
- Sans odeur
- Lavable

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat
Mesure de brillance	< 1,8 à 85°
Teintes	Blanc et pastel
Masse volumique	1,41 (+/- 0,05) g/cm <sup>3</sup>
Extrait sec volumique	40 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	57 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	9 à 10 m <sup>2</sup> /litre / Airless : 6 m <sup>2</sup> /litre
Matériel d'application	Brosse, Microfibre 12 mm ou polyamide texturé 12 à 14 mm Pistolet airless buse n°19 - 21
Séchage à 20°	Sec au toucher : 2 heures. Recouvrable après 4 à 6 heures. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (70% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
Entretien	Lavable classe 1 selon le test à l'abrasion humide. Norme NF EN ISO 11998.
Dilution	Eau, prêt à l'emploi. Sur support absorbant, adapter la dilution jusqu'à 5%.
Nettoyage des outils	A l'eau, immédiatement après usage.

## HALOLYS MAT

### CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

#### SUPPORTS

**Fonds courants intérieurs préparés** (enduits, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonées, maçonneries intérieures ou anciennes peintures adhérentes).

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

#### PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

**Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)**

**Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :**

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

**Sur fonds bruts ou absorbants** appliquer en impression selon l'absorption du support, HALOPRIM dilué jusqu'à 5 % d'eau ou HALOFIX pur et 1 ou 2 couches d'HALOLYS MAT.

**Sur supports neufs peu absorbants et anciennes peintures mates en bon état (ou satinées et brillantes poncées)** appliquer 1 couche d'HALOLYS MAT dilué à 5 % en impression puis 1 couche non diluée.

**Sur fonds tachés** (suié, nicotine, café, anciennes taches d'eau parfaitement sèches, tanins...) bloquer les fonds avec une impression isolante, attendre 24 h avant de recouvrir avec 1 ou 2 couches d'HALOLYS MAT.

HALOLYS MAT s'applique en finition en 1 ou 2 couches selon les cas sur fonds convenablement préparés.

Possibilité d'appliquer HALOLYS MAT frais dans frais (2<sup>ème</sup> couche après matage de la 1<sup>ère</sup>).

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

#### CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

<b>Stockage</b>	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
<b>Transport et étiquetage</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site <a href="http://comptoirdelours.fr">comptoirdelours.fr</a>
<b>Conditionnement</b>	12,5 L - 2,5 L
<b>Hygiène et sécurité</b>	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité. Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
<b>Classification COV</b>	Valeur limite UE (2010) (cat. A/a) : 30 g/l Ce produit contient maximum 8 g/l COV

#### GESTION DES DÉCHETS

##### ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.