



## RAFALE IMPRESSION MÂTE OPACIFIANTE

PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE D'IMPRESSION  
EN PHASE SOLVANT

- Intérieur, neuf ou rénovation
- Fonds courants du bâtiment avant finition (hors métaux) : murs, plafonds, menuiseries bois



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

### CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I  
CLASSE 4a



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130 www.nf.fr

## QUALITÉS DOMINANTES



- Impression des fonds avant mise en peinture
- Son opacité, sa blancheur et sa matité permettent un bel aspect temporaire pour des chantiers devant rester en attente de finition
- Garnissant et opacifiant
- Grande blancheur
- Tapissable

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat, poché arrondi plat
Mesure de brillance	2,9 à 85°
Teintes	Blanc et pastel
Masse volumique	1,68 (+/- 0,05) g/cm <sup>3</sup>
Extrait sec volumique	59 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	80 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	9 à 11 m <sup>2</sup> /litre
Matériel d'application	Brosse - rouleau polyamide méché ou polyamide fil continu 12 mm Pistolet
Séchage à 20° C	Sec au toucher : 1 à 3 heures. Recouvrable après 24 heures. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75 % maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support
Température d'application	Minimum 7°C maximum 30°C idem pour la température du support.
Dilution	Prêt à l'emploi. En cas d'application au pistolet, peut être dilué au white-spirit jusqu'à 5 %
Nettoyage des outils	White-spirit

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
524 avenue de la pompignane - 34000 MONTPELLIER  
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23  
Email: contact@habitationbatiment.com

**EDITION SEPTEMBRE 2024**  
Annule et remplace les précédentes.

## RAFALE IMPRESSION MATE OPACIFIANTE

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

### SUPPORTS

**Fonds courants intérieurs** (enduits, plâtre, plaques de plâtre cartonées, béton, briques, bois et dérivé ou anciennes peintures).

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

### PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

**Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)**

**Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations telles que :**

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

**Sur fonds bruts ou absorbants** appliquer RAFALE IMPRESSION MATE OPACIFIANTE adapter la dilution jusqu'à 5 % selon porosité du support.

**Sur anciennes peintures** poncer légèrement, épousseter et appliquer RAFALE IMPRESSION MATE OPACIFIANTE sans dilution.

**Sur boiserie non peinte** égrener, épousseter, et appliquer une couche de RAFALE IMPRESSION MATE OPACIFIANTE dilué jusqu'à 5 % selon l'absorption du support.

RAFALE IMPRESSION MATE OPACIFIANTE s'applique en une couche sur fonds préparés (adapter la dilution jusqu'à 5% de white spirite suivant l'absorption des supports).

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

### PRÉCAUTION

**Ne pas appliquer** sur des bois à constituant anti-oxydant (iroko, padouk).

**Ne pas appliquer** sur bétons et enduits de ciment frais pH > 9, (risque de saponification).

**Ne pas recouvrir** par des peinture époxydique, polyuréthane ou caoutchouc chloré.

### CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

<b>Stockage</b>	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
<b>Transport et étiquetage</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site <a href="http://www.comptoirdelours.fr">www.comptoirdelours.fr</a>
<b>Conditionnement</b>	12,5 l
<b>Hygiène et sécurité</b>	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
<b>Classification COV</b>	Valeur limite UE (2010) (cat. A/g) : 350 g/l Ce produit contient maximum 350 g/l COV

### GESTION DES DÉCHETS

#### ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.