



## VIRTUO RPE FIXATEUR

**FIXATEUR PIGMENTÉ À BASE DE RÉSINE  
ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE**

**Neuf ou en rénovation en extérieur**

**Spécialement destiné à l'impression des supports avant l'application des finitions RPE VIRTUO en façade et autres maçonneries nues ou revêtues d'anciennes peintures**

### CLASSIFICATION

NF T 36-005 : Famille I - classe 7b2

### QUALITÉS DOMINANTES



Facilité d'application sur support minéral sain et solide non poudreux  
Recommandé sur les revêtements détrempeables par les produits solvantés  
Pénétrante, régule parfaitement la porosité du support

Excellente adhérence permet une forte accroche des finitions  
Microporeuse  
Ne projette pas  
Insaponifiable  
Faible odeur

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Composition</b>	Résine acrylique en dispersion aqueuse
<b>Performance du film</b>	Pénétrant, adhérent, microporeux
<b>Aspect final</b>	Mat profond granité
<b>Brillants spéculaires</b>	0,9 - 1,1 sous 85°
<b>Teintes</b>	Blanc et teintes pastel et médium
<b>Densité</b>	1,45 (+/- 0,02)
<b>Extrait sec</b>	En poids 60 % (+/- 2%) En volume 41 % (+/- 2%)
<b>Rendement théorique</b>	6 à 8 m <sup>2</sup> /litre - 200-250 g/m <sup>2</sup> Variable selon structure et porosité du support
<b>Matériel d'application</b>	Brosse Manchon façade polyamide méché ou torsadé 18 à 20 mm
<b>Séchage à 23° et 50% d'humidité relative</b>	Sec au toucher : 2 h Recouvrable : 6 h par films minces en phase aqueuse 12 h par revêtements épais en phase aqueuse
<b>Dilution</b>	Prêt l'emploi, jusqu'à 5 % d'eau (adapter la dilution selon la porosité du support)
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau

## VIRTUO RPE FIXATEUR

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

### SUPPORTS

**Supports traditionnels** sains et cohérents tels que béton et dérivés, maçonneries d'éléments bruts, enduits à la chaux, enduits hydrauliques monocouches, briques, pierres, enduits au mortier de ciment traditionnel bruts, anciennes peintures adhérentes en bon état.

### PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

**Les surfaces seront préparées conformément selon utilisation aux DTU 59.1**

Suivant nécessité : rendre le support propre et sain, cohésif par grattage, brossage, lavage haute pression, traitement fongicide algicide si besoin puis attendre le séchage complet avant mise en peinture, le support ne devra pas présenter plus de 5% d'humidité en masse.

Éliminer dans la mesure du possible le salpêtre par brossage et traiter la source pour éviter la réapparition.

Sur supports poreux, pulvérulents ou farinants, privilégier **VIRTUOFIX INCOLORE dilué à 30% d'eau** ou **VIRTUOFIX SP dilué à 5% de white spirit**.

**VIRTUO RPE FIXATEUR** s'applique après préparation en impression en une couche de 200 à 250 g/m<sup>2</sup> avant les finitions **VIRTUO RPE**.

*Se référer aux fiches techniques des produits cités.*

### PRÉCAUTIONS

La température ambiante et celle du support doivent être comprises entre 5° et 35°C et l'hygrométrie doit être < 80% HR, Température du support supérieure d'au moins 3°C au point de rosée.

**Ne pas appliquer** par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil.

**Il est recommandé** de rendre le produit parfaitement homogène en brassant suffisamment.

## CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

<b>Stockage</b>	Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°
<b>Transport et étiquetage</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site <a href="http://comptoirdelours.fr">comptoirdelours.fr</a>
<b>Conditionnement</b>	15 L
<b>Hygiène et sécurité</b>	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité. Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
<b>Classification COV</b>	Valeur limite UE (2010) (cat. A/h) : 30 g/L Ce produit contient maximum 12 g/L COV

## ENVIRONNEMENT

### GESTION DES DÉCHETS

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.