



VIRTUO RPE TALOCHÉ

REVÊTEMENT DE FINITION D3 TALOCHÉ À BASE DE RÉSINES ACRYLIQUES EN DISPERSION

- Neuf ou rénovation
- Façade saine ou faïencée
- Béton, enduit de mortier, anciennes peintures adhérentes

CLASSIFICATION

NF T 36-005, famille II classe 2 b
 NF T 30-700 Type 2
 NF P 84-403 D3
 NF 1062-1 (T34-722)
 E5 V2 W2 A0

QUALITÉS DOMINANTES



- Excellente tenue aux intempéries.
- Finition décorative, structurée, grésée ou Ribbé
- Bonne tenue à l'eau et aux efflorescences.
- Masque les imperfections du support
- Mono-couche
- Microporeux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|--|
| Aspect final | Mat structuré, grésé ou Ribbé |
| Présentation | Pâte épaisse |
| Teintes | Blanc et pastel nuancier façade VIRTUO (dont le coefficient d'absorption solaire est inférieur à 70%) |
| Densité | 1,86 |
| Extrait sec | En poids : 82% / En volume 66% |
| Rendement théorique | 2,5 à 3 kg/m ² |
| Rendement pratique | Prévoir un essai sur le support pour déterminer la consommation réelle |
| Matériel d'application | Dépose du produit à la taloche inox. Décor à la taloche plastique |
| Séchage | Hors poussières : 1 heure à 20°C et 70 % d'humidité relative. Sec en surface : 4 heures Durcissement à coeur : 1 semaine environ |
| Dilution | Prêt à l'emploi |
| Nettoyage des outils | Eau, chaude de préférence, immédiatement après emploi. |

VIRTUO RPE TALOCHÉ

SUPPORTS

Neufs ou anciens : béton, enduits de mortier à base de liant hydraulique, fibrociment, briques, anciennes peintures adhérentes.

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Supports conformes aux DTU et notamment DTU 59.1, DTU 59.2 (normes NF P 74-201 et NF P 74-202), normes NF P 30-700.

Décapage éventuel dans le cas d'anciennes peintures écaillées ou mal adhérentes.
Suivant nécessité : grattage, brossage, lavage haute pression pour rendre le support propre et sain.
Traitement fongicide algicide si besoin en cas de présence de champignons ou d'algues.

Sur béton, enduit hydraulique non absorbant appliquer le primaire VIRTUO RPE FIXATEUR à raison de 150 à 200 g/m², puis 1 couche de VIRTUO RPE TALOCHÉ.

Sur supports très poreux ou manquant de cohésion

- Imprégner le support avec VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE dilué à 20% de white-spirit
- puis 1 couche de primaire VIRTUO RPE FIXATEUR à raison de 150 à 200 g/m²
- et finir avec 1 couche de VIRTUO RPE TALOCHÉ

VIRTUO RPE TALOCHÉ s'applique en déposant régulièrement en 1 couche à la taloche, à la lisseuse ou au plateau inox (s'appuyer sur la taille du grain en prenant soin d'éliminer par raclage l'excédent de matière) et le décor se réalise aussitôt après à la taloche plastique en circulaires, verticaux ou horizontaux.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

PRÉCAUTIONS

Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à + 30°C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluie menaçante, risques de gelées nocturnes).

Pour éviter d'éventuelles nuances de teinte, **il est recommandé** d'utiliser un même lot de produit pour un même chantier.

Les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) **sont à éviter** sur des surfaces pouvant être exposées au soleil.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

| | |
|--------------------------------|---|
| Stockage | 2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel. |
| Transport et étiquetage | Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com |
| Conditionnement | 25 kg |
| Hygiène et sécurité | Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité. |
| Classification COV | Valeur limite UE (2010) (cat. A/c) : 40 g/l Ce produit contient maximum 30 g/l COV |

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.