



VIRTUO RPE ROULÉ

REVÊTEMENT D3 DE FINITION À BASE
ACRYLIQUE EN DISPERSION AQUEUSE

- Façade, neuf ou (ancienne faïencé)
- Béton, enduit à base de liant hydraulique, anciennes peintures adhérentes

CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE II CLASSE 2b
NF P 84-403 : Classe D3
(RPE/NF T 30-700)
XP T 34-722 : E5 V2 W2 A0

QUALITÉS DOMINANTES



- Finition structurée décorative monocouche
- Masque le faïencage et les imperfections du support
- Excellente tenue aux intempéries
- Bonne tenue à l'eau et aux efflorescences
- Microporeux

MAT STRUCTURÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat structuré
Présentation	Pâte épaisse
Teintes	Blanc et pastel nuancier façade VIRTUO (dont le coefficient d'absorption solaire est inférieur à 70%)
Densité	1,78
Extrait sec	En poids : 80% / En volume 63%
Rendement théorique	2 à 3 kg/m ²
Rendement pratique	Prévoir un essai sur le support pour déterminer la consommation réelle
Matériel d'application	Empâtage : rouleau laine 18 à 22 mm Décor : rouleau laine, caoutchouc ou alvéolé.
Séchage	Hors poussières : 30 minutes à 20°C et 70 % d'humidité relative. Sec en surface : 3 heures Durcissement à coeur : 1 semaine environ
Etiquetage	Néant
Dilution	Eau, prêt à l'emploi.
Nettoyage des outils	Eau

SUPPORTS

Béton et enduits à base liants hydrauliques, fibrociment, briques, anciens revêtements ou anciennes peintures adhérentes.

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Rendre le support propre et sain.
 Suivant nécessité : grattage, brossage, lavage haute pression.
 Traitement fongicide algicide en cas de présence de champignons ou d'algues.
 Décapage des peintures écaillées ou mal adhérentes.

Sur béton, enduit hydraulique non absorbant appliquer le primaire VIRTUO RPE FIXATEUR à raison de 150 à 200 g/m². Puis 1 couche de VIRTUO RPE ROULÉ.

Sur supports très poreux ou manquant de cohésion imprégner le support avec VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE dilué à 20% de white-spirit - 1 couche de primaire VIRTUO RPE FIXATEUR à raison de 150 à 200 g/m² et finir avec 1 couche de VIRTUO RPE ROULÉ.

VIRTUO RPE ROULÉ s'applique au rouleau laine en 1 couche régulière et le décor se réalise aussitôt après (dans le frais) au rouleau laine, caoutchouc ou alvéolé.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

PRÉCAUTIONS

Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à + 30°C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluie menaçante, risques de gelées nocturnes).

Pour éviter d'éventuelles nuances de teinte, **il est recommandé** d'utiliser un même lot de produit pour un même chantier.

Les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) **sont à éviter** sur des surfaces pouvant être exposées au soleil.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com
Conditionnement	25 kg
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/c) : 40 g/l Ce produit contient maximum 40 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.