



V4-5 / V4-15

# VIRTUO RÉPAR' LISSE PÂTE

## REBOUCHER

**Finition flexible et lisse (grain fin)  
Surfaces lisses**

Enduit de rebouchage fin et fibré en pâte

Prêt à l'emploi

Pour reboucher des murs, façades lisses et maçonnerie (trous, défauts, chocs et fissures stabilisées)

Haute adhérence et toutes épaisseurs en rebouchage

Ponçable

## CLASSIFICATION

NFT 36-005 :

Famille IV - classe 4b

EN 16-566 : G3 S2 V2 W2 A0 C0 R0

EN 1504-2

Marquage CE

## QUALITÉS DOMINANTES



Enduit en pâte prêt à l'emploi

Faible retrait permettant un rebouchage en 2 passes (trous, chocs et fissures stabilisées max 2 mm d'amplitude)

Armé de fibres pour une meilleure cohésion

Applicable en forte épaisseur

Adhérence sur fonds bruts, bloqués (pâte de verre, carrelage mural, grès cérame) ou peints (films minces)

Bonne adhérence : > 9 Kg/cm<sup>2</sup> sur béton

Granulométrie maximale de 200 µm

Finition flexible et lisse

Peut se poncer après séchage (utiliser un grain 80 à 120) et se sculpter

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Composition</b>	Résine, fibres et divers adjuvants
<b>Teinte</b>	Blanc
<b>pH</b>	7,00 - 8,00
<b>Application</b>	Couteau, lame à enduire ou taloche. Appliquer lors de conditions favorables entre 8 C et 35 C. Hygrométrie < 80% HR.
<b>Consommation</b>	1,45 - 1,65 Kg/m <sup>2</sup> sur 1 mm d'épaisseur
<b>MPa</b>	Adhérence : > 9 Kg/cm <sup>2</sup> sur béton et peinture, > 6 Kg/cm <sup>2</sup> sur carrelage
<b>Durée d'utilisation</b>	Sans limite
<b>Epaisseur maxi</b>	Toutes épaisseurs pour reboucher
<b>Granulométrie</b>	200 microns
<b>Séchage</b>	Dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application. En moyenne 12 h sur béton pour 1 mm d'épaisseur. Recouvrable après séchage complet (selon les règles et recommandations de mise en œuvre des fabricants) par tous types d'enduits extérieurs et peintures insaponifiables (pH compatible), peintures de nature organiques, minérales, RPE, RSE, revêtements d'imperméabilité
<b>Nettoyage des outils</b>	A l'eau avant séchage

## VIRTUO RÉPAR' LISSE PÂTE

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

### SUPPORTS

**Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant, notamment aux NF DTU 59.1 et 42.1.**

Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, non gras (exempts de toute trace d'huile de décoffrage), absorbants et bien adhérents pour recevoir une passe de **VIRTUO RÉPAR' LISSE PÂTE**.

**Les fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux seront préalablement grattés et éliminés, puis consolidés avec un durcisseur de fonds pénétrant.**

**Supports admis :** brique, pierre, béton, béton cellulaire, ciment, parpaings, maçonnerie brute, plâtre, enduits de mortier traditionnels ou monocouche bruts, ou revêtus d'anciennes peintures minces en bon état et parfaitement adhérentes au support. Pâte de verre, grès cérame, carrelage mural (préalablement dégraissés).

### PRÉPARATION DU SUPPORT

Éliminer en grattant les fonds fragiles, pulvérulents ou poudreux, puis consolider avec un durcisseur de fonds adapté la nature du support. Décaper les anciennes peintures non adhérentes.

Traiter les contaminations (mousses, algues, champignons) avec une solution anticryptogamique (algicide et fongicide) et éliminer les résidus restants (rinçage haute pression).

Éliminer le salpêtre par brossage et traiter si possible la source afin de prévenir sa réapparition.

### PRÉPARATION DE L'ENDUIT

Prêt à l'emploi.

Durée d'utilisation : sans limite

### PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer en couche fine (pas de surfacage ou ratissage inférieur à 2 mm).

Ne pas éponger à grande eau au risque d'appauvrir l'enduit.

Ne pas appliquer sur les supports condensants, gelés, humides ou trop chauds, par vent fort, en plein soleil, par temps de pluie ou brouillard.

Ne pas appliquer sur surfaces horizontales, sous-faces de balcon ou supports soumis aux remontées capillaires.

**Ne pas recouvrir directement par des peintures époxydiques ou polyuréthanes.**

## CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

<b>Stockage</b>	12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec hors gel
<b>Classement au feu</b>	A2 - s1 - d0
<b>Conditionnement</b>	Seau 15 Kg et 5 Kg
<b>Sécurité</b>	Pour la protection individuelle se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande chez le distributeur ou sur notre site <a href="http://www.comptoirdelours.fr">www.comptoirdelours.fr</a> .
<b>Classification COV</b>	Valeur limite UE (2010) (cat. iI) 140 g/l. Ce produit contient maximum 3.63 g/l COV

## ENVIRONNEMENT

### GESTION DES DÉCHETS

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.