

HALO PU SATIN

LAQUE ACRYLIQUE POLYURETHANE SATINEE EN PHASE AQUEUSE DE QUALITE SUPERIEURE

- INTERIEUR/EXTERIEUR
- Neuf ou en rénovation Pour des finitions soignées
- Protection et décoration des menuiseries bois ou métallique sur primaire anti corrosion
- Particulièrement adapté en mural pour des locaux à passages intensifs, cages d'escaliers d'immeubles, murs de locaux techniques



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CLASSIFICATION
FAMILLE 1, CLASSE 6a2/7b2

QUALITÉS DOMINANTES



- Application aisée
- Garnissant
- Excellent tendu
- Séchage rapide, faible odeur
- Absence de reprise
- Protection durable contre la salissure et les traces
- Grande facilité d'entretien, anti-poussière, lessivable
- Résiste aux petits chocs et aux rayure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Haut Satin tendu
Teintes	Blanc et teintes (dont le coefficient d'absorption solaire est inférieur à 70%).
Masse volumique	1,15 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	33 %
Extrait sec massique	44,5 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	7 à 9 m ² /L sur support lisse.
Rendement pratique	Variable suivant la rugosité et la porosité des fonds. Sur des supports rugueux comme les bétons grossiers, granuleux et peu fermés, les consommations peuvent varier dans des proportions importantes.
Matériel d'application	Brosse, rouleau polyester tissé 9/12 ou microfibre 10 mm en mural. Pour un aspect laque tendu sur huisserie nues ou déjà peintes, microfibre 6 mm
Température d'application	Température supérieure à 10°C. Hygrométrie inférieure à 70 %.
Dilution	Eau - 1 ^{ère} couche : 10 à 15 % / 2 ^{ème} couche : 0 à 5%.
Séchage	Hors poussière : 1 h - Recouvrable par lui-même : dans un délai minimum de 3 H/ dans un délai maximum de 8 jours
Nettoyage des outils	Eau

HALO PU SATIN

SUPPORTS

Neufs ou anciens, bois non tannique, métaux sur primaire anticorrosion, plâtres et dérivés, bétons, ciment liants hydrauliques, anciennes peintures en bon état, préparées et notamment dépolies.

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Conformes à la norme NF DTU 59.1.

Bétons, ciments, liants hydrauliques en Intérieur et extérieur : appliquer un fixateur de type PRIM' SOL incolore pour fond poreux puis 2 couches d' **HALO PU SATIN** non diluée.

Plâtres et dérivés en intérieurs : 1^{ère} couche diluée 15 % puis 2^{ème} couche non diluée (extérieur non recommandé).

Anciens fonds peints en intérieur et extérieur : lessivage, grattage des parties non adhérentes, ponçage puis 1 à 2 couches d' HALO PU SATIN suivant les cas.

Bois intérieurs : Égrener - dépoussiérer puis 1^{ère} couche diluée 15 % et 2^{ème} couche non diluée. Non recommandé sur bois extérieurs.

PRÉCAUTIONS

Sur fonds très poreux absorbant ne pas appliquer HALO PU SATIN directement, appliquer impérativement 1 couche d'un fixateur incolore de type **PRIM'SOL** en respectant les consignes de la fiche technique.

Au rouleau, pour une application soignée déposer le produit, ne pas tirer le produit, réguler le poché et éviter de revenir retravailler tardivement (hors temps de reprise).

PRÉPARATION DE LA PEINTURE

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène. **Utiliser un agitateur.**

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs 12 mois sous abri à température ambiante de 0 à 35°C
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.comptoirdelours.fr
Conditionnement	0.75 L - 2.5L - 12.5L
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/e) : 130 g/l Ce produit contient maximum 47 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.